

“**AGRÉGATS**”

CARTHAGE CEMENT MET À VOTRE DISPOSITION PLUS DE 30 ANS D'EXPERTISE POUR VOUS OFFRIER DES GRANULATS CALCAIRE RÉPONDANT AUX NORMES LES PLUS EXIGEANTES.



GRAVIER

1- Faciès:	Roche calcaire de JEBEL RESSAS
2- Age géologique:	Jurassique supérieur
3- Fractions:	3/5-3/7-4/6-4/8-4/12-4/15-5/8-5/20-6/10-6/12-6/14-6/20-8/12-8/16-9/14-10/14-10/18-12/20-13/20-15/25

4- Cycle de production:

1- Préparation des fronts	Bull- Pelle- Trax- Dumper
2- Abattage	Explosifs
3- Chargement	Trax- pelle
4- Transport	Dumper-Camion
5- Scalpage	Scalpeur
6- Concassage et criblage	Usine de concassage et de criblage
7- Chargement	Bandes transporteuse ou Chargeuse

6-Essais de laboratoire:

Essais	Valeurs moyennes
Masse Volumique Apparente (t/m ³)	1,35-1,43
Masse Volumique Réelle (t/m ³)	2,66-2,68
Propreté Superficielle (%)	inf à 1%

5- Domaines d'utilisation:

Chaussées routières
Béton hydraulique et béton bitumineux
Voiries Diverses
Aménagement paysagé

