

“ AGREGATS ”

CARTHAGE CEMENT MET À VOTRE DISPOSITION PLUS DE 30 ANS D'EXPERTISE POUR VOUS OFFRIER DES GRANULATS CALCAIRE RÉPONDANT AUX NORMES LES PLUS EXIGEANTES.



SABLE DE CONCASSAGE

1- Faciès:	Roche calcaire de JEBEL RESSAS
2- Age géologique:	Jurassique supérieur
3- Fractions:	0/3, 0/4, 0/5, 0/6

4- Domaines d'utilisation:

Chaussées routières
Béton hydraulique et béton bitumineux
Produits en béton
Voiries Diverses
Couches drainantes anti- contaminantes
Assainissement
Aménagement Paysagé

5-Essais de laboratoire:

Essais	Valeurs moyennes
Densité Apparente (t/m ³)	1,63
Equivalent de Sable (ES)	sup à 75 %
% de filler	12,5

Limites d'Atterberg	Limite de Liquidité- LL	Ind
	Limite de Plasticité- LP	Ind
	Indice de Plasticité- IP	Ind

